

PPE MOD.



POLYPHENYLENETHER MODIFIZIERT

Materialbeschreibung

PPE modifiziert ist ein amorpher Thermoplast. Er ist ausgesprochen hydrolysebeständig und nimmt praktisch keine Feuchtigkeit auf. Dieses Material zeichnet sich zudem durch seine hervorragende Beständigkeit gegen Säuren und Laugen aus. PPE mod. ist über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar und verfügt über ausgezeichnete mechanische Eigenschaften mit geringer Kriechneigung. PPE mod. ist selbstverlöschend. Die erhöhte Spannungsrissempfindlichkeit von PPE modifiziert erfordert eine besonders sorgfältige Vorgehensweise bei der Bearbeitung.

Konformitäten

RoHS, REACH

| Physikalische Eigenschaften | Prüfmethode | Wert | Einheit |
|-----------------------------|-------------------|---|-------------------|
| Dichte | DIN EN ISO 1183-1 | 1.06 | g/cm ³ |
| Feuchtigkeitsaufnahme | DIN EN ISO 62 | 0.23 | % |
| Gleitreibung | |  | |
| Verschleissfestigkeit | |  | |

| Mechanische Eigenschaften | Prüfmethode | Wert | Einheit |
|---------------------------|----------------|------|-------------------|
| Streckspannung | DIN EN ISO 527 | 55 | MPa |
| Reissdehnung | DIN EN ISO 527 | 30 | % |
| Elastizitätsmodul | DIN EN ISO 527 | 2300 | MPa |
| Kerbschlagzähigkeit | DIN EN ISO 527 | 15 | kJ/m ² |
| Shore Härte D | ISO 868 | 82 | |

| Thermische Eigenschaften | Prüfmethode | Wert | Einheit |
|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| Wärmeleitfähigkeit | DIN 52612-2 | 0.22 | W/(m*K) |
| Spezifische Wärmekapazität | DIN 52612-1 | 1.2 | kJ/(kg*K) |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | DIN 53752 | 22 | 10 ⁻⁶ *K ⁻¹ |
| Einsatztemperatur kurz | | 105 | °C |
| Einsatztemperatur lang | | -40 bis 90 | °C |
| Wärmeformbeständigkeit | DIN EN ISO 75 / A | 115 | °C |
| Brennverhalten | UL 94, 3 mm | HB | |

| Elektrische Eigenschaften | Prüfmethode | Wert | Einheit |
|-----------------------------|-------------|------------------|---------|
| Spezifischer Widerstand | IEC 60093 | 10 ¹⁵ | Ω * cm |
| Oberflächenwiderstand | IEC 60093 | 10 ¹⁵ | Ω * cm |
| Durchschlagfestigkeit | IEC 60243 | 19 | kV/mm |
| Kriechstromfestigkeit (CTI) | IEC 60112 | 175 | CTI |

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.