

PA 4.6



POLYAMID 4.6

Materialbeschreibung

Polyamid 4.6 hat gegenüber anderen Polyamiden eine bedeutend höhere Wärmeformbeständigkeit. Es eignet sich sehr gut für Gleit- und Verschleissanwendungen bei höheren Temperaturen.

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.18	g/cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	3.7	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	95	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	30	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	3100	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	6	kJ/m ²
Shore Härte D	ISO 868	84	

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-2	0.3	W/(m*K)
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	80	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Einsatztemperatur kurz		200	°C
Einsatztemperatur lang		-40 bis 135	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	160	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	HB	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 ¹⁵	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ¹⁶	Ω * cm
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	22	kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	400	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.