

POM-C ESD



POLYACETAL COPOLYMER ANTISTATISCH

Materialbeschreibung

POM-C ESD ist mit einem Antistatikum modifiziert ohne Russzusatz. Mit den antistatischen Eigenschaften eignet es sich sehr gut für Anwendungen in der Vakuumtechnik und der Halbleiterindustrie.

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.34	g/cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	0.2	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	42	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	20	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	1800	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	5	kJ/m ²
Shore Härte D	ISO 868	76	

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	170	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Einsatztemperatur kurz		140	°C
Einsatztemperatur lang		-85 bis 85	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	110	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	HB	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 ⁹ - 10 ¹²	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ⁹ - 10 ¹¹	Ω * cm

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.