

PA 6 FR



POLYAMID 6 FR (SCHWER ENTFLAMMBAR, UL94 V0)

Materialbeschreibung

PA 6 FR ist ein schwer entflammables, extrudiertes Polyamid. Es hat diverse Zulassungen für den Einsatz in der Bahn- und Flugindustrie. Es ist halogenfrei und hat einen sehr hohen Sauerstoffindex von 40% ((LOI – Limiting Oxygen Index).

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.17	g/cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	3	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	82	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	3	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	3800	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	53	kJ/m ²
Shore Härte D	ISO 868	83	

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifische Wärmekapazität	DIN 52612-1	1.7	kJ/(kg*K)
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	90	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Einsatztemperatur kurz		160	°C
Einsatztemperatur lang		-20 bis 85	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	65	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	V0	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 ¹³	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ¹⁵	Ω * cm
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.