

PET TX

POLYETHYLENTEREPHTHALAT MODIFIZIERT

Materialbeschreibung

PET TX ist ein für Gleitanwendungen optimiertes PET. Es enthält einen Festschmierstoff und ist prädestiniert für selbstschmierende Gleitlager unter erhöhten Druck- und Geschwindigkeitsbedingungen.

Konformitäten

RoHS, REACH

Physikalische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Dichte	DIN EN ISO 1183-1	1.44	g/cm ³
Feuchtigkeitsaufnahme	DIN EN ISO 62	0.23	%
Gleitreibung			
Verschleissfestigkeit			

Mechanische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Streckspannung	DIN EN ISO 527	76	MPa
Reissdehnung	DIN EN ISO 527	5	%
Elastizitätsmodul	DIN EN ISO 527	3300	MPa
Kerbschlagzähigkeit	DIN EN ISO 527	2.5	kJ/m ²
Kugeldruckhärte	DIN EN ISO 2039-1	160	MPa

Thermische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612-2	0.29	W/(m*K)
Wärmeausdehnungskoeffizient	DIN 53752	65	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
Einsatztemperatur kurz		160	°C
Einsatztemperatur lang		-20 bis 115	°C
Wärmeformbeständigkeit	DIN EN ISO 75 / A	75	°C
Brennverhalten	UL 94, 3 mm	HB	

Elektrische Eigenschaften	Prüfmethode	Wert	Einheit
Spezifischer Widerstand	IEC 60093	10 ¹⁴	Ω * cm
Oberflächenwiderstand	IEC 60093	10 ¹³	Ω * cm
Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	21	kV/mm
Kriechstromfestigkeit (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Diese technischen Daten sind durch unsere Lieferanten, aus vielen Einzelmessungen, als Durchschnittswerte ermittelt worden. Bei allen Messungen sind die Probekörper im trockenen Zustand geprüft worden. Die Daten geben wir unter Vorbehalt weiter. Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Materialtechnologie ist einer ständigen Weiterentwicklung unterworfen. Irgendwelche Rechte und Garantien können daraus nicht abgeleitet werden. Eigene Versuche sind notwendig, da die Umwelt- und Einsatzbedingungen (Feuchtigkeit, Temperatur, mechanische Kräfte, Strahlen und Chemikalien etc.) Grenzen in der Anwendung setzen.