

POM-C CELCON® M25



COPOLYMÈRE D'ACÉTAL CELCON® M25

Description du matériel

Le POM-C MG est un thermoplastique hautement cristallin qui présente de très bonnes propriétés de glissement et une résistance élevée à l'abrasion. Ce matériau de construction présente une combinaison idéale de force, de rigidité et de ténacité. Son excellente résistance au choc, même à des températures allant jusqu'à -40°C, sa résistance chimique, sa grande stabilité dimensionnelle et sa faible absorption d'humidité sont associées à une excellente usinabilité.

Conformités

RoHS, REACH

Propriétés physiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Densité	DIN EN ISO 1183-1	1.41	g/cm ³
Absorption de l'eau	DIN EN ISO 62	0.2	%
Frottement glissant			
Résistance à l'usure			

Propriétés mécaniques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Limite élastique	DIN EN ISO 527	67	MPa
Allongement à la rupture	DIN EN ISO 527	30	%
Module d'élasticité	DIN EN ISO 527	2800	MPa
Résistance à l'impact avec entaille	DIN EN ISO 527	6	kJ/m ²

Propriétés thermiques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Conductivité thermique	DIN 52612-2	0.31	W/(m*K)
Capacité thermique spécifique	DIN 52612-1	1.5	kJ/(kg*K)
Coefficient de dilatation thermique	DIN 53752	110	10 ⁻⁶ *K ⁻¹
température de service court terme		140	°C
Température de service long terme		-50 bis 100	°C
Température de fléchissement sous charge	DIN EN ISO 75 / A	110	°C
Comportement au feu	UL 94, 3 mm	HB	

Propriétés électriques	Méthode d'essai	Valeur	Unité
Résistance spécifique	IEC 60093	10 ¹³	Ω * cm
Résistance de la superficie	IEC 60093	10 ¹³	Ω * cm
Rigidité diélectrique	IEC 60243	25	kV/mm
Résistance au cheminement (CTI)	IEC 60112	600	CTI

Ces données techniques ont été déterminées en tant que valeurs moyennes par nos fournisseurs à partir de nombreuses mesures individuelles. Dans toutes les mesures, les éprouvettes ont été testées à l'état sec. Nous transmettons les données sous réserve. Le tableau ne prétend pas être complet ou correct. La technologie des matériaux est soumise à un développement constant. Aucun droit ou garantie ne peut en découler. Des tests propres sont nécessaires car les conditions environnementales et de fonctionnement (humidité, température, forces mécaniques, rayonnement et produits chimiques, etc.) fixent des limites dans l'application.